

NORMEX

2К-MS Прозрачный лак 50



Традиционный двухкомпонентный двухслойный лак для окраски новых и ремонтируемых элементов кузовов автомобилей и грузовой техники.

- Прост в применении.
- Хорошо растекается и отлично полируется.
- Обладает превосходным блеском и прозрачностью.
- Стоек к механическим воздействиям и УФ излучениям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ









Соотношение 2:1 с 2К отвердителем Normex 50.

Классическое двухслойное нанесение.

Время сушки 6 часов при 20°C, 30 минут при 60 °C

NORMEX

2K-MS Прозрачный лак 50

Применение	<ul style="list-style-type: none">• Финишный прозрачный высокоглянцевый лак для полной или частичной окраски.
Подложка	<ul style="list-style-type: none">• Базовые краски Normex,• 2К Эмали Normex отшлифованные,• Отвержденное, отшлифованное старое лакокрасочное покрытие.
Предварительная обработка/очистка	<ul style="list-style-type: none">• Поверхность базовой краски должна быть обеспылена.• Поверхность отшлифованных покрытий очищена и обеспылена.
 <p>Использовать индивидуальные средства защиты</p>	 <p>2:1 с 2К отвердителем Normex 50. Жизнеспособность 4-5 часов/ 20°C</p>
	 <p>0-10% 2К-Разбавитель Normex 17-20с /DIN 4мм/ 200С</p>
	 <p>1,2–1,4 мм 2–2,5 бар 2-3=50-70 мкм</p>
	 <p>5-10 минут/18-22°C между слоями</p>
	 <p>5-10 минут/18-22°C перед печной сушкой</p>
	 <p>Воздушная сушка 6-8 часов /18-22°C 30-35 минут /60°C температура поверхности</p>
	 <p>10-15 минут коротковолнового излучения</p>

NORMEX

2K-MS Прозрачный лак 50

Температура вспышки:	Удельный вес:	Содержание нелетучих компонентов:	Содержание органических растворителей:
36°C	0,97 г/см ³	весовых 46 %	515 г/л

Теоретический расход: 8-10 м²/литр при толщине сухой пленки 50 микрон.

Основа: Композиция на основе акрилового полимера.

Очистка инструментов: После работы очистить инструменты промывочным растворителем Normex.

Важные указания: Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования.

Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.