

# 1К-ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА



- экономичен, нет отходов материала
- адгезия ко всем наружным пластмассовым деталям легковых автомобилей
- материал готов для нанесения методом распыления
- выпускается также в аэрозольной упаковке

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- одноразовое нанесение методом распыления грунтовки Normex 1К-Грунт для пластика
- выдержка 10 мин/20 °С
- нанесение эластифицированных 2К-наполнителей Normex

# 1К-Грунт для пластика

## ПРИМЕНЕНИЕ:

адгезионная грунтовка для пластиков

## ПОДЛОЖКА:

- полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол
- полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол
- отверждающаяся заготовка, полученная литьем под давлением, термопластичный полиуретан, усиленный, полиоксифенилен, полибутилентерефталат, эластичный ППУ, ненасыщенные полиэферы, армированные стекловолокном

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!

## ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом, использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.

Выдержка 5-15 мин/18-22 °С перед печной или ИК-сушкой




материал готов для нанесения методом распыления, перед нанесением хорошо взбалтывать



1,3 – 1,4 мм  
2-2.5 бар  
1=1– 2 микрон



1,7–1,8 мм  
3–4 бар  
1=1– 2 микрон



воздушная сушка 10 мин/20 °С



эластифицированные  
2К-наполнители Normex

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
10 °С		0,915 г/см <sup>3</sup>	4,9 весовых %	95,1 объемных %	867,6 г/л	

**Теоретический  
расход/укрывистость:**

17 м<sup>2</sup>/литр при толщине сухой пленки 2 микрона

**ОСНОВА:**

специальные полимеры

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:**

После работы сразу очистить разбавителем для очистки.

**ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:**



пистолет распылитель  
с красконаливным  
стаканом 1,3 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Нанести один тонкий слой грунтовки Normex 1К-Грунт для пластика.
- При необходимости возможно окрашивание 2К и базовыми эмалями.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.